

KOVI AC



THẨM GỐC ACRYLIC SIÊU ĐÀN HỒI

- **Độ đàn hồi cao**
- **Che phủ các vết nứt tốt**
- **Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu**
- **Chống thấm tường ngoài**
- **Kháng lại sự phát triển của rêu và nấm mốc**
- **Kháng tia UV và phản xạ nhiệt tốt**
- **Đạt tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng**

Ứng dụng: Cho tường khu vực phòng tắm, nhà bếp, trên cao của tòa nhà cao tầng khi chịu sự rung động

Chống thấm cho khu vực tường ngoài và các bề mặt hoàn thiện

Làm sơn phủ ngoài thất phản xạ ánh sáng.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì:	5 kg và 20 kg/thùng
Màu sắc:	Màu cơ bản :Màu Trắng, Xám (theo yêu cầu)
Hạn sử dụng và bảo quản:	Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách đậy kín và không pha nước để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

Thông số kỹ thuật

Tỷ trọng (g/l)	1.32~1.38
Hàm Lượng rắn	~ 63 %
Độ giãn dài	~450 %
Khả năng tạo cầu vết nứt	~1.5~ 2 mm
Mức độ thấm nước	Không thấm nước
Cường độ bám dính	~ 2 N/mm ²
Cường độ kéo	~ 2 N/mm ²
Định mức	0.25 kg/ m ² đến 0.3 kg/ m ² từ hai đến 3 lớp đối với chống thấm tường, 0.65 kg/ m ² tới 0.75 kg/ m ² đối với chống thấm sàn.
Màu Sắc	Đa dạng. Tiêu chuẩn màu trắng hoặc ghi xám.

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

- Máy mài, bàn chải sắt, bay, máy trộn
- Cọ lăn, cọ quét

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt phải phải đặc chắc và bằng phẳng, không bám bụi hay vết dầu mỡ
- Bề mặt trên mái nhà phải có độ dốc phù hợp, tránh đọng nước
- Với bề mặt nền có độ hút nước cao, cần phủ trước một lớp lót KOVI AC với nước ở tỉ lệ 1:0.1 (Hoặc lớp lót KOVI W PRIMER)

THI CÔNG

- Thi công lớp KOVI AC đầu tiên bằng chổi, cọ, con lăn hoặc phun.
- Đối với các vết nứt mỏng, mối nối, góc, gờ và các chi tiết cần được hỗ trợ bằng các phương pháp xử lý bề mặt hoặc trám trét.
- Chờ 4-6 giờ để cho lớp KOVI AC đầu tiên khô
- Phủ 2 lớp KOVI AC theo yêu cầu để đạt được độ phủ, và độ dày khuyến nghị
- Chống thấm có tổng độ dày từ 200 đến 300 micromet cho tường đứng với định mức từ 0.25kg đến 0.3kg mỗi lần sơn. Tối thiểu 2 lớp sơn.
- Chống thấm có tổng độ dày từ 700 tới 800 micromet cho sàn với định mức từ 0.65kg tới 0.75kg mỗi lần sơn, tối thiểu 2 lớp sơn.

BẢO DƯỠNG

- Bảo vệ bề mặt sản phẩm tránh mưa trong vòng 12 giờ
- Sản phẩm đông cứng hoàn toàn sau 7 ngày.

VỆ SINH DỤNG CỤ

- Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vật liệu đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

LƯU Ý THI CÔNG

- Thời gian khô bề mặt: 20 phút.
- Thời gian thi công giữa các lớp: 4 - 6 giờ
- Nên thi công các chi tiết và điểm góc trước, sau đó mới thi công trên toàn bộ bề mặt
- Sản phẩm KOVI AC đã được pha trộn sẵn, chỉ cần khuấy kỹ trước khi sử dụng
- Không trộn KOVI AC với nước trừ khi sử dụng như lớp lót
- Hạn chế thi công trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc trên bề mặt quá nóng hoặc quá lạnh

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu sản phẩm rơi vào mắt, ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch, sau đó đến gặp bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong tài liệu an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan.

CÔNG TY TNHH KOVIPAIN

85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM

Email: kovipaint@gmail.com